

Datablad BP101414, BP1417319, 21, 22, 25

Meget god sklihemmende tape for våt og tørrsoner innendørs med fin overflate. Til montering i trapper og steder innendørs der det kan bli vått. Leveres i mange farger. Også for barfot bruk. Vanddrenerende overflate.

Det lagerføres tape i 40 mm bredde. Hver rull er 18,3 meter lang. Kan leveres i opp i 100 meters lengder på enkelte typer.

BP1417319/21/22 og BP101414: Rullene kan spesialbestilles i: 12 til 1346 mm bredde

BP1417325: Rullene kan spesialbestilles i: 19 til 1060 mm bredde (noe grovere overflate). Passer spesielt godt i maritime omgivelser.

Tykkelse:

BP1417319: 1,19 mm

BP101414: 2 mm (meget tykk og solid). Brukes også som ilegg i trappeneser.

BP1417321 - 22: 0,72 mm

BP1417325: 1,2 mm



Farger og lysrefleksjonsverdi målt på prøver:

BP1417319/22: Svart (NCS S7502-B) – LRV = 6, Grå (NCS S 7000-N) – LRV = 13, Hvit (NCS S 0502-B) – LRV = 84, Blå (NCS S 3060-R80B) – LRV = 12 (ikke std sortiment)

BP101414: Svart (NCS S7502-B) – LRV = 6, Blå (NCS S 3060-R80B) – LRV = 12, Gul – LRV = 44

BP1417321: Svart – LRV 3, Grønn – LRV 17, Rød – LRV 14, Hvit – 74, Gul - 44

BP1417325: Grå – LRV = 24. (Kan også leveres i blå og svart)



Om tapen skal monteres som markering på trappekant skal den monteres så langt ut mot kanten som mulig, men 2-3 mm inn på inntrinn.

Denne tapen passer der trafikken er mellomstor og der en både er barfot og bruker sko.

Montering:

Vurder overflaten tapen skal monteres på. Det kan monteres på sugende og jevne overflater. Rengjør overflate nøye gjerne med UU19160 (TEC7 cleaner) eller lignende. I noen tilfeller anbefaler vi å prime overflaten først med BP1417311. For best mulig og lengst mulig heft anbefaler vi å legge på en kantbeskyttelse BP1417310 langs begge sider av tapen (transparent). Dette øker levetiden på produktet spesielt der en ønsker å bruke den som tappemarkering. Produktet egner seg ikke for utendørs bruk bortsett fra BP1417325. Dog kun på områder med lite trafikk.

Sklihemmende egenskap etter leverandørens tester:

BP1417319/22/BP101414: Sklihemmende test til 102 TRL (tørr) og 47 TRL (våt). Tilsvare R11 etter DIN 51130 std..

BP1417321: Sklihemmende testet til 106 4S (tør) og 42 4S (våt) Tilsvare R11 etter DIN 51130 std..

BP1417325: Sklihemmende test til 96 (tørr)TRL og 42 TRL (våt). Tilsvare R11 etter DIN 51130 std..